

Produktblatt

Polyurethanschaumspray 750 ml

Marke: COFAN

Artikelnummer: COF 15500110



Sprühpolyurethanschaum mit geringer Ausdehnung und akustischer und thermischer Isolierung. Hervorragende Haftung auf jeder Oberfläche. 750 ml Tank. Es handelt sich um einen selbstexpandierenden Polyurethanschaum mit hochwertiger Struktur, der durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Es ist einfach zu verwenden und dient nach dem Aushärten als thermischer und akustischer Isolator mit hervorragenden Klebeeigenschaften. Ausgehärteter Schaum trocknet steif und kann geschnitten und geschliffen werden, ist jedoch empfindlich gegenüber UV-Licht und direkter Sonneneinstrahlung. Hochleistung. GEFAHR Alkane, C14-17, Chlor; Diphenylmethandiisocyanat, Isomere/Homologe. H362: Kann gestillten Kindern schaden. H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H315: Verursacht Hautreizungen. H334: Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen. H335: Kann die Atemwege reizen. H373: Kann bei längerer oder wiederholter Exposition Organschäden verursachen. H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung platzen. H222: Extrem entzündliches Aerosol. H319: Verursacht schwere Augenreizung.

- Erweiterbarkeit: Max. 30 %
- Hautbildung: 30-40 Min.
- Trocknung bei Berührung: 10-14 min
- Bruchfestigkeit: 10 N/cm²
- Druckfestigkeit (DIN 53421): 1,5 N/cm²

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Polyurethan-Sprühschaum 750 ml

Der Polyurethan-Sprühschaum mit geringer Ausdehnung bietet eine hervorragende akustische und thermische Isolierung mit einer maximalen Ausdehnungsfähigkeit von 30 %. Seine hochwertige Struktur härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und sorgt für eine außergewöhnliche Haftung auf jeder Oberfläche. Mit einem 750-ml-Tank ist dieser selbstexpandierende Schaum einfach zu verwenden und wird nach dem Aushärten zu einem thermischen und akustischen Isolator mit hervorragenden Klebeeigenschaften. Es trocknet steif und kann geschnitten und geschliffen werden, ist jedoch empfindlich gegenüber ultravioletter Strahlung und direkter Sonneneinstrahlung. Mit einer Hautbildungszeit von 30-40 Minuten, einer Griffrocknung in 10-14 Minuten, einer Bruchfestigkeit von 10 N/cm2 und einer Druckfestigkeit von 1,5 N/cm2 bietet dieser Polyurethanschaum eine hohe Leistung für verschiedene Anwendungen.

Eigenschaften

Hoch	34,00
Breite	7,00
EAN	8445187250220
Gewicht (kg)	0,888
Tiefe	7,00
Referenz	COF 15500110

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 21. Oktober 2026